

## EPOKSI LEPILA

TIP	NAMEN - UPORABA	OPIS IZDELKA	PAKIRANJE	Odprti čas (pri 23 C)		Potreben čas za (pri 23 C)		Potreben čas za (pri 60 C)	Končna trdnost (pri 23 C)
				V mešalni cevki	100 g zmesi	Začetna trdnost	50 % končne trdnosti	50 % končne trdnosti	Sila na nateg na jeklu (N/mm <sup>2</sup> )
7211	2-K počasi sušeče univerzalno lepilo za kovino, keramiko, steklo, gumo, trdne plastike in veliko drugih materialov.	Barva: transparent, svetlo rumena; Viskoznost: 30.000-40.000 mPa.s; Temperatura: -60°C do +100°C; Odprti čas: približno 100 min; Na osnovi epoksija	50 ml dvojna kartuša 200 ml dvojna kartuša	100 minut	90 minut	7 ur	12 ur	45 minut	19
7212	2-K hitro sušeče univerzalno lepilo za kovine, keramiko, steklo, gumo in trdne plastike.	Barva: motna, svetlo rumena; Viskoznost: 25.000-35.000 mPa.s; Temperatura: -60°C do +100°C; Odprti čas: približno 4 min; Na osnovi epoksija	50 ml dvojna kartuša 200 ml dvojna kartuša	4 minut	5 minut	20 minut	12 ur	25 minut	19
7213	2-K pastasto univerzalno lepilo za kovino, steklo, keramiko in plastiko. <b>Primereno za vertikalne površine.</b>	Barva: siva; Viskoznost: v obliki paste, tiksotropično; Temperatura: -60°C do +100°C; Odprti čas: približno 50-80 min; Na osnovi epoksija	50 ml dvojna kartuša 200 ml dvojna kartuša	100 minut	60 minut	4 ure	12 do 15 minut	40 minut	
7214	2-K pastasto univerzalno lepilo za kovino, keramiko, FRP in durgo plastiko. <b>Izjemno odporno na temperaturo in kemikalije.</b>	Barva: siva; Viskoznost: gosta; Temperatura: -40°C do +140°C; Odprti čas: približno 40 min; Na osnovi epoksija	50 ml dvojna kartuša 200 ml dvojna kartuša	40 minut	40 minut	3,5 ure	24 ur	25 minut	18
7215	2-K pastasto lepilo za SMC in FRP plastike, kovino, gumo, steklo in keramiko. <b>Trden epoksi, primeren za plastike in ostale materiale.</b>	Barva: bež; Viskoznost: gosta, tiksotropično; Temperatura: -60°C do +100°C; Odprti čas: približno 30-40 min; Na osnovi epoksija	50 ml dvojna kartuša 200 ml dvojna kartuša	40 minut	40 minut	4 ure	24 ur	40 minut	17

TIP	NAMEN - UPORABA	OPIS IZDELKA	PAKIRANJE	Odprti čas (pri 23 C)		Potreben čas za (pri 23 C)		Potreben čas za (pri 80 C)	Končna trdnost (pri 23 C)
				V mešalni cevki	100 g zmesi	Začetna trdnost	50 % končne trdnosti	50 % končne trdnosti	Sila na nateg na jeklu (N/mm <sup>2</sup> )
7310	2-K počasi sušeče univerzalno lepilo za kovino, trdo plastiko, gumo, keramiko in steklo. USP XXII, Razred VI. KTV-Priporočila do + 90°C. <b>Temperaturno odporno do +140°C.</b>	Barva: siva; Viskoznost: 100.000 mPa.s tiksotropično; Temperatura: -40°C do +140°C; Odprti čas: približno 60 min; Na osnovi epoksija	50 ml dvojna kartuša 200 ml dvojna kartuša	90 minut	90 minut	4,5 ur	24 ur	30 minut	21
7330	2-K hitro sušeče univerzalno lepilo za kovino, keramiko, steklo, gumo in trdne plastike. <b>Dobro razmerje med hitrostjo sušenja in močjo.</b>	Barva: rumenkasto / transparent; Viskoznost: 30.000 mPa.s; Temperatura: -30°C do +80°C; Odprti čas: približno 4 min; Na osnovi epoksija	50 ml dvojna kartuša 200 ml dvojna kartuša	3 minute	3 minute	11 minut	24 ur	40 minut	19
7332	2-K hitro sušeče univerzalno lepilo za kovino, keramiko, steklo, gumo in trdne plastike. <b>Kratek čas do končne čvrstosti pri 80 C.</b>	Barva: rumenkasto / transparent; Viskoznost: 12.000 mPa.s; Temperatura: -55°C do +100°C; Odprti čas: približno 7 min; Na osnovi epoksija	50 ml dvojna kartuša	6 minut	6 minut	12 minut	72 ur	15 minut	18